



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

UB20019 DRAGOS OB SR
Confort 11
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO 1.022



URBAN



DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
La calzatura DRAGOS è dotata di una tomaia in morbida pelle bianca, linguetta in tessuto, fodera interna in pelle e morbido cotone che assicura comodità e benessere del piede.	PUNTALE Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm SOLETTA "N.A." Resistenza alla perforazione N CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento Acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm² FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm² Resistenza all'abrasione cicli SECCO Resistenza all'abrasione cicli UMIDO SOTTOPIEDE Resistenza all'abrasione SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³ Resistenza alle flessioni mm Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm Assorbimento di energia del tacco J RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)	20347:2022	OTTENUTO
		≥ 14	N.A.
		≥ 14	N.A.
		≥ 1100	N.A.
		< 10⁹Ω	N.A.
		≤ 30%	N.A.
		≤ 0.2 gr	N.A.
		≥ 0.8	1.0
		≥ 15	20.1
		≥ 2	16.9
		≥ 20	142.3
		25600 cicli	Nessun foro
		12800 cicli	Nessun foro
		≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
		≤ 150	28
		≤ 4	0.8
		≥ 3	3.6
		≥ 20	N.A.
		≥ 0.31	0.45
		≥ 0.36	0.42
		≥ 0.19	0.32
		≥ 0.22	0.25