

Quattro Mori



PARAMETRO	VALORI ENplus A1	VALORI PRODOTTO
Diametro (mm)	3,15 < L ≤ 40	3,15 < L ≤ 40
Lunghezza (mm)	6 ± 1	6 ± 1
Ceneri (%)	< 0,70	≤ 0,40
Contenuto idrico (%)	≤ 10	≤ 6
P.C.I. (kWh/kg)	≥ 4,6	≥ 4,9
Durabilità meccanica (%)	≥ 98	≥ 99,3
Densità apparente (kg/m³)	600 ≤ BD ≤ 750	670
Azoto	≤ 0,04	< 0,01
Cloro (%)	≤ 0,02	< 0,005
Zolfo (%)	≤ 0,3	0,08
EAN	8 3 8 8 7 7 7 0 7 0 0 9	
Essenza	100% CONIFERA BIANCA	



Bilico completo da 24 bancali, tot. 30,24 tons
 Bancale (105 x 105) da 84 sacchi da 15 kg, tot. 1,26 tons

MYFIRE SRL

Lungotevere della Vittoria 9, 00195 Roma (RM) – P.IVA 17865741007
 Telefono: +39 0771938108 – E-mail: commerciale@pelletmyfire.it