

Scheda tecnica **WOODY** – Natura Pura

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza: | $3,15 < L \leq 40$ mm. |
| Diametro: | 6 ± 1 mm. |
| Durabilità meccanica: | $\geq 98,5\%$ T.Q. |
| Potere calorifico: | $\geq 4,8$ |
| Contenuto idrico: | $\leq 10\%$ |
| Densità apparente: | $600 \leq BD \leq 750$ kg/m³ (T.Q.) |
| Contenuto ceneri: | $\leq 0,5\%$ (base secca) |
| Imballaggio: | Sacchi da 15 kg. su pedane a perdere da 78 sacchi. Peso/pallet: 1170kg netto |
| Certificazioni: | EN plus A1 AT 322 - DIN plus 7A134 |
| Essenza: | 100% legno di conifera: pino |
| Provenienza: | Argentina |



Reg. n. 7A134



AT 322

